



Opis

Pozycja	Produkt	Proces	Grubość mm	Ciężar kg/m ²
Szyba 1	Pilkington Optitherm S3	Odprężone	4	10
Komora 1	Argon (90%)		18	
Szyba 2	Pilkington Optifloat Bezbarwny	Odprężone	4	10
Komora 2	Argon (90%)		18	
Szyba 3	Pilkington Optitherm S3	Odprężone	4	10
Kod produktu	4S(3)-18Ar-4-18Ar-S(3)4		48	30

Parametry techniczne

Światło			Tłumienie hałasu R_w dB (C;C _{tr}) NPD		
Przepuszczalność	LT	71%	Współczynnik przenikania ciepła W/m^2K 0.5		
	UV %	15%	Ra 96		
Odbicie zew.	LR zew.	16%	Parametry techniczne U/Światło/Energia słon. 0.5 / 71 / 50		
Odbicie w ew.	LR w ew.	16%			
Energia słoneczna			Wartości dla niektórych właściwości są przedstawione jako NPD. Skrót NPD (No Performance Determined) oznacza, że parametry nie zostały określone.		
Przepuszczalność bezpośrednia	ET	43%			
Odbicie	ER	33%			
Absorpcja	EA	24%			
Całkowita przepuszczalność	g	50%			
Wsp. zacielenia, całkowite		0.58			
Wsp. zacielenia, fal krótkich		0.49			

Pilkington Spectrum pozwala na łączenie szerokiej gamy produktów z oferty firmy Pilkington oraz na określenie ich kluczowych parametrów, takich jak przepuszczalność światła, wartość współczynnika g i wartość współczynnika przenikania ciepła U. Program zawiera restrykcje uniemożliwiające tworzenie pewnych konfiguracji, które uważane są za nierozsądne lub niepraktyczne. Pomimo tych restrykcji istnieje możliwość utworzenia takiej konfiguracji produktów, która może nie być dostępna u Państwa dostawcy. Dlatego też prosimy o sprawdzenie u swojego dostawcy szyb, czy wybrana konfiguracja szyb jest możliwa i dostępna w wymaganych wymiarach i czasie niezbędnym do realizacji Państwa projektu. Ponadto, ważne jest sprawdzenie, czy Państwa kombinacja produktów jest zgodna z lokalnymi, regionalnymi, krajowymi i innymi wymaganiami dla konkretnego projektu.